

タナクリーム下地専用砂漆喰
(ネット通販限定版)

土壁ベース

- 用途 土壁下地上へのタナクリーム施工時の下地調整用
- 施工面積 約2.5m² (5mm厚)
- 保存期間 開封後はできるだけ早くご使用ください。水と混練後は、練り置きせず、速やかにお使い下さい。
- 保存 多湿環境・直射日光を避けて保存して下さい。開封後は密閉・防湿保管してください。
- 施工条件 気温が5℃以下、または凍結の恐れのある場所では施工しないでください。
急激な乾燥は施工不良の原因となりますので、極端な乾燥・高温条件での施工は避けて下さい。過度の通風や湿度もクラックの原因となる場合があります。

施工

- (1) 下地に市販のエチレン酢酸ビニル系のシーラー(接着増強剤)を希釈・塗布する。
- (2) 1缶に対し約4～5リットルの水を加えて練る。水量は最初少なめに混和して、徐々に水を足しながら適当な粘度に調整する。
- (3) 一旦、薄く、下地に擦りつけるように塗った後、引き続いて5mm程度の塗り厚で施工する。表面はできるだけ平坦に仕上げる。タナクリームの施工は完全乾燥後(施工数日後)に行う。

成分：水酸化カルシウム(消石灰)・骨材(石灰岩砕砂)・メチルセルロース(植物糊)・麻スサ(植物繊維)

◎使用上の注意

本品は消石灰(水酸化カルシウム)を主成分とするアルカリ性物質です。

眼に入ると激しく刺激、炎症を起こすことがあります。また、長時間皮膚と接触した場合、あるいは体質によっては短時間接触しただけでも発赤やかぶれ等の症状をおこす場合があります。(硬化後は安全な炭酸カルシウムとなります)

危険防止の為、ビニールまたはゴム製手袋・安全ゴーグルを着用を推奨します。粉じんの発生する可能性のある場合はマスクを装着して下さい。

◎皮膚に付着した場合の処置

微温湯で十分洗い、スキンクリームを塗る

◎眼に入った場合の処置

流水で十分洗い、医師の治療を受ける

◎誤飲した場合の処置


多量の水で十分にうがいをする

◎吸入した場合の処置

多量の水で十分にうがいをする

多量の場合、直ちに医師の治療を受ける

①シーラー処理



②砂漆喰塗り

